

Nátěrové systémy C2 - C5

Dle ČSN EN ISO 12944:5												
Nátěrové systémy pro nízko legovanou ocel pro stupeň korozní agresivity C2 - C5												
Předúprava podkladu: tryskání Sa 2,5 , stupeň koroze A,B nebo C (viz 8501-1)												
C2	nátěrový systém č.	základní nátěr			krycí lak			nátěrový systém		očekávaná životnost		
		název	počet vrstev	NDFT μm	název	počet vrstev	NDFT μm			nízká	střední	vysoká
C2	A2.06	2K DP Protec ZP	1	80	2K DC Lack 70 ST	1	40	2	120			
	A2.07	2K DP Protec ZP	1	80	2K DC Lack DTM Rapid	1	80	2	160			
	Derisol				2K DC Lack 70 ST	1	80	1	80			
C3	A3.07	2K DP Protec ZP	1	80	2K DC Lack 70 ST	1	40	2	160			
	A3.08	2K DP Protec ZP	1	80	2K DC Lack DTM Rapid	1	80	2	160			
	A3.09	2K DP Protec ZP	1	80	2K DC Lack DTM Rapid	1	120	2	200			
	certifikát ILF				2K DC Lack 70 ST	1	120	1	120			
C4	A4.08	2K DP Protec ZP	1	80	2K DC Lack 70 ST	1	160	2	240			
	A4.09	2K DP Protec ZP	2	160	2K DC Lack 70 ST	1	120	3	280			
	certifikát ILF	2K DP Protec ZP	1	120	2K DC Lack 70 ST	1	80	2	200			
C5-I	A5I.02	2K DP Protec ZN 2K DP Protec ZP	1 1	80 80	2K DC Lack 70 ST	1	80	3	240			
	A5I.03	2K DP Protec ZN 2K DP Protec ZP	1 1	80 160	2K DC Lack 70 ST	1	80	3	320			
	certifikát ILF	2K DP Grund HD	1	120	2K DC Lack 70 ST	1	80	2	200			
C5-M	A5M.01	2K DP Protec ZN 2K DP Protec ZP	1 1	80 80	2K DC Lack 70 ST	1	80	3	240			
	A5M.02	2K DP Protec ZN 2K DP Protec ZP	1 1	80 160	2K DC Lack 70 ST	1	80	3	320			
	certifikát ILF	2K DP Grund HD	1	120	2K DC Lack 70 ST	1	80	2	200			